




产 品 规 格 书

压电陶瓷圆片由陶瓷层及电极层相互交叉叠堆组成，其最大位移可达 $3.2\mu\text{m}\pm 15\%$ 。侧面陶瓷层上印有“圆点”图案为产品正极。



DCRD4-0802


性 能 参 数

驱动电压	-30~200 V	静态电容	580nF $\pm$ 15%
位移 (0-200V)	3.2 μm $\pm$ 15%	损 耗	<2.3%
迟 滞	<15%	谐振频率	235kHz
刚 度	545N/ μm	居里温度	230 $^{\circ}\text{C}$
使用温度	-25 ~ 130 $^{\circ}\text{C}$	产品尺寸	外径: 8.3mm $\pm$ 0.1mm 厚度: 2.0mm $\pm$ 5 μm



- 以上所有数据均在室温 25 $^{\circ}\text{C}$ 下测量所得。
- 不同负载下所测的位移值会有波动。



产品尺寸



性能曲线



- 在规定频率下施加 0 至 200 V 的正弦波驱动电压，10 分钟后测量温度。



注 意 事 项

- ◆ 压电陶瓷圆片电极引出的红色导线为产品的正极，黑色导线为产品的负极接地，电极接反会导致机械故障。
- ◆ 如果引线必须重新连接到电极，使用的焊接温度不得高于 370°C(700 °F)，每个焊接点的接触时间最多为 2 秒。将引线焊接到电极中间，使焊接点保持尽可能小。
- ◆ 压电陶瓷圆片由于边缘不平移，荷载只应附着在垂直于移动方向的面的中心区域。将荷载附加到其他面可能导致机械故障。
- ◆ 储存温度应小于 80°C，湿度应小于 50%。
- ◆ 请勿将压电陶瓷圆片浸入有机溶剂中和靠近易燃的气体或液体。